



Universeel toepasbaar op tegels,
houten ondergronden en op
vloerverwarming

// Technische gegevens

Potlife (DIN EN 16945) ca. 20 minuten (+20 °C)	ca. 20 Min. (+ 20 °C)
Verwerkingstemperatuur + 5 ° C tot + 30 ° C	+ 5 °C tot + 30 °C
Soortelijk gewicht poeder ca. 1,3 g / cm ³	ca. 1,3 g / cm ³
Begin van reactie > 60 min	> 60 Minuten
Einde reactie < 120 minuten	< 120 Minuten
Drukvastheid (28 dagen) ca. 30 N / mm ²	ca. 30 N / mm ²
Buigsterkte (28 dagen) ca. 10 N / mm ²	ca. 10 N / mm ²
Hechttreksterkte: (afhankelijk van de onder- grond)	tot 3 N / mm ²
Beloopbaar na	ca. 4 uur*
Tegel leggen na	ca. 6 uur *
Parket, vloerbedekking, PVC na	48-72 uur*
Water toevoegen per zak	5,2 liter per zak
Laagdikte op oppervlakken	2 tot 15 mm
Laagdikte in verdiepingen	tot 30 mm
Verbruik	ca. 1,6 kg poeder / m ² / mm laagdikte

* temperatuurafhankelijk

Onze internationale vestigingen
en handelspartners



// Neem contact met ons op:

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Overveld 15 | 3 848 BT Harderwijk
Tel.: +31 341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl
www.koster-afdichtingssystemen.nl

Follow KÖSTER on social media:



Vloersystemen
Vloeregalisatiemortel
KÖSTER SL Flex





1 Voorbereiding ondervloer:
Bevestiging van losse planken en
afdichten van oneffenheden



2 Gronderen met KÖSTER VAP I 06



3 Aanbrengen van KÖSTER
wapeningsnet op de houten
ondergrond



4 Verdeel direct na het mengen
(minimaal 3 minuten) in de
gewenste laagdikte



5 De vloeregalisatiemassa wordt
met een getande vloerwisser over
grotere oppervlakken verdeeld



6 Ontlucht tot slot het materiaal met
een prikrol



KÖSTER SL Flex
Het resultaat: een permanente
vloeregalisatie die snel en
veilig kan worden uitgevoerd.

De voordelen van KÖSTER SL Flex

- zeer goede hechting op diverse ondergronden: hout, tegels, gietasfalt dekvloer, staal, beton, dekvloer
- reparatie- en egalisatielaag die in een vroeg stadium kan worden belast op tegelondergronden
- hoge flexibiliteit - absorbeert bewegingen van een houten ondergrond en hoge puntbelastingen
- stabiliseert b.v. houten ondergronden door hoge buigsterkte
- beloopbaar na ca. 4 uur *
- tegelzetten na. 6 uur*
- parket-, tapijt, PVC na 48-72 uur*
- zeer glad en zelfnivellerend tijdens de verwerking
- in een arbeidsgang in 2-15 mm laagdikte verwerkbaar, in verdiepingen tot 30 mm
- hard spanningsvrij uit
- makkelijk te verwerken
- giet en pompbaar
- ideaal voor renovaties

* temperatuurafhankelijk