

TECHNISCHE GEGEVENS

CONTACT

VLOER EGALISATIEMORTEL KÖSTER SL Premium



Technische gegevens	KÖSTER SL Premium
Drukvastheid (28 dagen)	ca. 45 N / mm ²
Buigvastheid (28 dagen)	ca. 10 N / mm ²
Krimp	< 0.5 mm / m
Slijtageweerstand BCA	AR 0.5*
Hechtsterkte op beton	tot 4 N / mm ²
Verwerkingstijd	ca. 20 minuten (+ 20 °C)
Begaanbaar na	ca. 3-4 uur** (+ 20 °C)
Laagdikte (op minerale ondergronden)	2 - 15 mm, in verdiepingen tot 30 mm
Berijdbaar	ca. 24 uur** (Soft tire)
Ondergrond voorbereiding	na behoefte stralen, frezen, afborstelen, primeren
Primer	KÖSTER SL Primer: damp open, eenvoudig verwerkbaar
Verwerking	Trekker/Stekelwals
Vorbereiding voor aansluitende Harscoatings	Afslipen (KÖSTER Kunststofvloeren)

* respectievelijk de best mogelijke waarde
** temperatuur afhankelijk



Register of Companies, Afdichtingssystemen HRB 377 - Chairman of the Supervisory Board: Dietrich Köster
Board of Directors: Johannes J. Köster, Dr. Dieter Köster
Phone 04941/9709-0 Fax 04941/9709-40 info@koster.eu www.koster.eu



Koster Afdichtingssystemen B.V.
Postbus 432 3840 AK Harderwijk
Nederland - Pays Bas
Tel: +31(0)341- 467090, Fax: +31(0)341- 467099
E-mail : info@koster-afdichtingssystemen.nl
Website : www.koster-afdichtingssystemen.nl




Snel, zeker, duurzaam



VERWERKING

VERWERKING

KÖSTER SL Premium



1. Ondergrond voorbereiding



2. Grondering met KÖSTER SL Primer



een sneldrogende en verwerkbare ondervloer, glad en strak!



3. Met een geschikte menger minstens 3 Minuten intensief mengen



4. Direct na het mengen in de gewenste laagdikte verdelen



5. Op grotere vlakken verdelen met een kamspaan



6. Afsluitend het materiaal met een stekelwals ontluften

De belangrijkste eigenschappen in vogelvlucht:

- snel en eenvoudig te verwerken robuuste egalisatiemortel
- zeer hoge drukvastheid 45 N/mm²
- zeer goede vloeiing
- met KÖSTER VAP 06 primer ook inzetbaar op kunstharstvloeren
- 90% minder krimp in vergelijking met concurrerende producten
- eenvoudig en klontvrij te mengen
- buitengewoon homogeen in de uitharding, daarom geen witte uitbloei
- eenvoudige, veilige en resultaat gerichte verwerking
- een gladde oppervlakte, snel te belasten
- scheurvrije uitharding ook bij verschillende diktes
- na ca. 3-4 uur begaanbaar*
- overtegelen na ca. 4-6 uur mogelijk*
- parket en vloerbedekking na 24 uur*
- kunststof coatings na 24 uur*
- hoge aanhechting op de ondergrond
- geen onzekerheid meer aangaande de zuiging van de ondergrond en geen voor bevochtigen meer nodig door toepassing van KÖSTER SL Primer

*temperatuur afhankelijk